

OCEANFACE 38

REUTILIZÁVEL | NITRILO | AZUL | S - XL | SATINADO



Luva de nitrilo satinado reutilizável com 0,38 mm de espessura, projetada para alta sensibilidade, aderência e resistência química. Ideal para limpeza, processamento de alimentos, manuseio de químicos e tarefas exigentes. Oferece durabilidade e proteção confiável em cada uso.

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Padrão antiderrapante para aderência em superfícies secas e molhadas
- ✓ Apto para contacto com alimentos
- ✓ Material reforçado para maior proteção
- ✓ Fabricado sob rigoroso sistema de gestão de qualidade
- ✓ Excelente resistência à abrasão
- ✓ Punho reto

ESPECIFICAÇÕES

- ✓ Material: Nitrilo
- ✓ Espessura: 0,38 ± 0,05 mm
- ✓ Tratamento: Clorado
- ✓ Punho: Reto
- ✓ Exterior: Acabamento liso
- ✓ Revestimento: Clorado sem forro
- ✓ Cores: Azul



Rotulagem: Data de validade, data de fabrico, número de lote, número de referência, código de barras. Instruções de utilização em várias línguas: espanhol, inglês, francês, português.

Referência	Tamanho	Embalagem individual	Unidades por caixa		
10732	7	1 par	144 pares		
10733	8	1 par	144 pares		
10734	9	1 par	144 pares		
10735	10	1 par	144 pares		
Vida útil: 5 anos					
Dimensões da luva		S	M	L	XL
Comprimento		Min 330 mm	Min 330 mm	Min 330 mm	Min 330 mm
Espessura da palma da mão mm (± 0,02)		0,38	0,38	0,38	0,38

PACKING




REGULAMENTOS

O produto está classificado como Equipamento de Proteção Individual (EPI) de Categoria III ao abrigo do Regulamento Europeu EPI UE 2016/425 e demonstrou estar em conformidade com este regulamento através das Normas Europeias Harmonizadas EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 e EN ISO 374-5:2016.

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS QUÍMICOS

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Tipo A



AJTKLMNOPST

Metanol (A)
Peróxido de hidrogénio 30% (P)
Ácido hidrogeniónico 40% (S)
Dietilamina (G)
n-Heptano (J)
Formaldeído 37% (T)
Hidróxido de sódio 40% (K)
Ácido sulfúrico 96% (L)
Ácido nítrico 65% (M)
Ácido acético 99% (N)
Hidróxido de amónio 25% (O)


Nível

EN ISO 374-4:2019
Degradação %

2	76.9
6	1.2
4	x
1	82.4
6	10.6
6	-20.1
6	-23.5
4	49.7
3	94.8
3	81.4
5	13.9

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS

EN 388:2016+A1:2018



3101X

(Riscos Mecânicos 3101X)

Resistência à abrasão:
Resistência ao corte da lâmina:
Resistência ao rasgamento:
Resistência à perfuração:
Resistência ao cisalhamento TDM:

Nível

3
1
0
1
X

PROTEÇÃO CONTRA O RISCO DE MICRORGANISMOS

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

Proteção contra bactérias e fungos:
Proteção contra os vírus:

Aprovado
Aprovado